

POPIS VÝROBKU

Univerzální vysoce lesklý email, odolný vůči mechanickému namáhání. Určen pro natírání vnitřních a vnějších dřevěných a kovových povrchů.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vhodný především na nábytek, dveře, okenní rámy, dřevěné podlahy, vrchní části lodí, kola, žebříky, reklamní tabule, části lodí nad vodou a pod.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE	A a C
BAREVNÉ ODSTÍNY	Odstíny z Tikkurila Symphony, NCS na RAL vzorníkú
KONEČNÝ EFEKT	Vysoký lesk
SUŠINA	Min. 52 % hmotnostní
HUSTOTA	cca 1,155 g/cm ³ (báza A), max. 1,055 g/cm ³ (báza C)
ODOLNOST	Proti vymývání: dobrá. Vůči teplu: max. 100 ° C. Světlé odstíny mohou při delším působení tepla zežloutnout. Vůči světlu: dobrá. Vůči olejům a masnotě: rostlinným a živočišným tukům (netýká se povrchů, které jsou ponořené). Vůči povětrnosti: dobrá. Proti mokrému čištění: dobrá při běžných čisticích prostředcích. Vůči čištění: dobrá. Vůči rozpouštědlům: neodolává silným rozpouštědlům, např. Nitro, Xylen. odolává terpentýnu, lakového benzínu (ne ponoření).
TEORETICKÁ VÝDATNOST	10-12 m ² / l pro hladké dřevěné povrchy 12-14 m ² / l pro kovové povrchy Praktická vydatnost závisí na metodě nanášení, podmínkách pro aplikaci a také na tvaru a drsnosti natíraného povrchu.
BALENÍ	0,9 l, 2,7 l
DOBA SCHNUTÍ (při 23°C a relativní vlhkosti vzduchu do 50%)	Zaschlý proti prachu po 4 hodinách, na dotek po 6-7 hodinách, přetíratelný po 16 hodinách. Doba schnutí a přetíratelnosti závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a od větrání.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/d 300 g/l (2010)]	VOC max. < 300g/l.
ŘEDIDLO	Everal Thinner 1050, nebo White Spirit
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Nářadí očistěte ihned s Ever Thinner 1050 nebo s White Spirit.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 ° C do + 25 ° C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. Výrobek zabalený v balení menším než 450 l nespadá pod ADR / RID předpisy.
APLIKACE	Štětcem, válečkem nebo stříkáním.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Během aplikace musí být natíraný povrch suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být +5°C, až +40°C. Relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený masnot, olejů, prachu a odlupujícího se nátěru. Povrch by měl být před natíráním umytý s Valtti Cleaning Agent, pak opláchnut vodou a osušený. Skleněné povrchy s PVC, nebo keramické (např. střešní krytina) základujte s UNICA ADHESION Primer.

Nenatírané povrchy: dřevěné nebo dřevu podobné povrchy by měly být základované před nanesením emailu s EVER Primer, nebo Jehu. Vnější povrchy by měly být základované s VALTTI Base. Ocelové a železné povrchy by měly být základované s antikorozní základní barvou Every Corrostop a pak s emaillem.

Předtím natřené povrchy: dřevěné a dřevu podobné povrchy pokryté plísní, řasami atd. by měly být natřeny se speciálním přípravkem, který odstraní mikroorganismy, pak opláchnuty vodou a vysušeny. Odstraňte odlupující se barvu, obruste povrch, odstraňte prach a odmastěte. Před natřením povrchu emaillem, natřete povrch s EVER Primer, nebo Jehu. V případě přetírání povrchu v tmavším odstínu a v případě použití barev, které mají nízkou krycí sílu, se doporučuje použít základní barvu, která bude natónovaná do odstínu podobného vrchní barvě. Kovové povrchy by měly být očištěny od rzi drátěným kartáčem na stupeň ST2. Odstraňte špínu, vodou rozpustné soli, masnotu a oleje s vhodným čisticím prostředkem od Tikkurila. Následně opláchněte vodou a nechte uschnout. Staré, lesklé povrchy zmatněte před natíráním. Natřete nenatřené kovové povrchy s Every Corrostop. Všechny povrchy natřené se základními barvami: Every Primer, Jehu, EVER Corrostop a Valtti Base jsou přetíratelné po 24 hodinách od nanesení posledního nátěru.

POUŽITÍ: Před natíráním email důkladně promíchejte. Ředěný email lze použít pouze v provozech, ve kterých platí zákony o emisních hodnotách. Pro aplikaci sprejem zředte výrobek s Ever Thinner 1050 přidáním 10 až 20% objemu ředidla. Naneste 1-3 vrstvy v závislosti na stavu povrchu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

TECHNICKÝ LIST
EVERAL HIGH GLOSS [90]

Výrobce: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

Distributor: Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.