

POPIS VÝROBKU

Plně matný rychleschnoucí speciální pryskyřičný adhezivní základ.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Dobře přilne k povrchům, které vyžadují zvláštní adhezi, jako je sklo, dlaždice, skleněná vlákna, PVC plasty, hliník, pozinkovaný plech, a povrchy natřené alkydovými nebo katalytickými barvami.
- Doporučuje se na vnitřní povrchy, které vyžadují vynikající přilnavost a vnější okenní rámy natírané s polyuretanovou nebo katalytickými barvami.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD VÝROBKU	203_2061
BÁZE BARVY	AP A C
BAREVNÉ ODSÍŤNÍ	Obarvitelný podle vzorníku Tikkurila Symphony 2436. Přesnost odstínu není dokonalá. AP základní barva může být použita i jako bílá neboť může být tónovaná (poloviční množství A základní barvy). C báze je pouze na tónování.
KONEČNÝ EFEKT	Plně matný
STAVEBNÍ MATERIÁL EMISNÍ TŘÍDA	MED
VYDATNOST	8-10 m ² /l.
BALENÍ	Bíla : 1/3l Báze barvy AP: 0,9l, 2,7l, 9l, 18l. Báze barvy C: 0,9l, 2,7l, 9l.
ŘEDIDLO	THINNER 1032 a WHITE Spirit 1050
APLIKAČNÍ METODY	Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro aplikaci bez vzduchových stříkání použijte trysky 0,011 "-0,015", tedy 0,280 - 0,380 mm. Ředění: 0-10% objemových.
OBJEMOVÁ SUŠINA	48%
HUSTOTA	1,4 kg/l (bíla) , ISO 2811
MED Certifikát	VTT-C-10740-15-14 Otex adhesion primer.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Proti prachu: po 1 hodině Brousitelná a další nátěr na následující den
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)]	VOC max. 500 g/l
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	WHITE SPIRIT 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradí)
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5°C do + 25°C. Chraňte před mrazem. ADR: 3 III Kontejnery / nádoby <450 litrů nepodléhá ADR z důvodu vysoké viskozity.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Celý povrch natíraného povrchu musí suchý, teplota vzduchu alespoň + 5°C a relativní vlhkost vzduchu 80%.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Natřené povrchy: Z povrchu odstraňte špinu a prach. Upravte uzlový povrch s Tikkurila Knotting Lacquer. Povrchy vyžadující zvláštní přilnavost umyjte čisticím prostředkem Maalipesu a důkladně opláchněte vodou. Přebruste povrch. Odstraňte prach po broušení.

Předtím natřené povrchy: Očistěte předtím natřené povrchy čisticím prostředkem Maalipesu a pečlivě opláchněte vodou. Přebruste povrch. Odstraňte prach po broušení.

APLIKACE: OTEX ADHESION PRIMER promíchejte před použitím se, pokud je to nezbytné zředte, pro aplikaci štětcem White Spirit 1050, a pro aplikaci stříkáním s ředidlem THINNER 1032. Aplikujte OTEX ADHESION PRIMER štětcem, válečkem nebo stříkáním. OTEX ADHESION PRIMER se rovnoměrně roztéká, takže broušení je často nepotřebné. Pokud je požadovaný velmi hladký povrch, tak ho přebruste s velmi jemným brusným papírem.

ÚDRŽBA POVRCHU: Zacházejte s povrchem opatrně. Maximální tvrdost je dosažena za normálních okolností po cca 1 měsíci.

Pokud je nutné čištění, použijte jemný kartáč nebo vlhký hadřík na čištění. Pokud to je nutné očistěte povrch nejdříve po jednom měsíci po natírání. Použijte neutrální saponát (pH 6-8) a měkký štětec, houbu nebo hadr. Velmi znečištěné povrchy čistěte s čisticím hadříkem nebo houbičkou a neutrálním (pH 6-8) čisticím prostředkem.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje benzinovou frakci hydrogenně odsířené, solventní naftu- lehkou aromatickou. Hořlavý. Škodlivý pro vodné organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nevdechujte páry / aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě použití vyhledejte lékařskou pomoc, ukažte TL nebo etiketu. Nevylévejte do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje butanónoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Vyvarujte se vylití do kanalizace, vodovodů a do půdy. Recyklujte prázdné plechovky nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

TECHNICKÝ LIST

OTEX ADHESION PRIMER

Distributor:

Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřeká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.

Sre150312/KMM160312/tpi250308/mpy261005/203-s