

POPIS VÝROBKU

Vodouředitelné akrylátové mořidlo určené pro měření vnitřních dřevěných povrchů, podle návodu k použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Dřevěné stěny, stropy, dveře, podlahy a jiné dřevěné povrchy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZY	EP
BAREVNÉ ODSÍNY	Vzorník Lacquer Colour Card.
HUSTOTA	1,0 kg/l
BALENÍ	0,9 l, 2,7 l a 9
ODOLNOST VŮČI	Světlu: Dobrá..
TEORETICKÁ VYDATNOST	10-16 m ² /l, závisí na druhu dřeva, pórovitosti a drsnosti dřeva.
DOBA SCHNUTÍ	Zaschlé proti prachu po 1-2 hodinách. Přetíratelné po 4-6 hodinách
ŘEDIDLO	Voda
APLIKAČNÍ METODY	Štětcem, houbou nebo stříkáním
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	Nářadí očistěte s vodou.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 ° C do + 25 ° C. Chraňte před mrazem ADR / RID-

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Mořený povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně + 5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Přebrousit nové dřevěné povrchy a odstraňte prach po broušení. Předtím natřené povrchy přebrousťte až do čistého dřeva.

APLIKACE: Před použitím Pirtti dobře promíchejte. Nejprve aplikujte zkušební nátěr na samostatnou souvislou část dřeva, nebo na menší testovací vzorek, abyste zjistili, zda je odstín správný. Konečný odstín se bude měnit v závislosti na pórovitosti dřeva, tvrdosti a původního přírodního odstínu dřeva. Dosažený odstín také závisí na množství aplikovaného mořidla a od času, který uběhne, dokud se nadbytečné mořidlo z povrchu utře.

Aplikujte jeden nátěr houbou, štětcem nebo stříkáním. Vždy natírejte celý povrch bez jakýchkoliv přerušení, abyste dosáhli rovnoměrně namořené dřeva a předešli barevným rozdílům. Světlejší odstíny mohou být dosaženy ředěním mořidla s přiměřeným množstvím vody. Pokud chcete dosáhnout tmavší odstín, aplikujte další nátěr tehdy, když první nátěr už vyschl.

Když celý povrch vyschne naneste ochranný lak Kiva pro lesklý, pololesklý a matný lak nebo Unica Super jako vrchní nátěr.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.