

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná tónovatelná akrylátová barva s perleťovým efektem.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Pro vnitřní nátěry dřevěných, dřevovláknitých, dřevotřískových desek a kovových povrchů a sádkarton (sádkartonové desky), beton a podobné povrchy stěn.
- Vhodný na vnitřní stěny, nábytek apod. kde se vyžaduje ozdobný efekt. Může být použit jako první nátěr a záplatování a na podklady dříve natřené alkydovou nebo katalytickou barvou, nebo na lakované povrchy. Dobré osvětlení stěn zvýrazňuje účinek nátěru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD PRODUKTU	858 6085/6
BAREVNÉ Odstíny	Taika barevná škála a odvozené barevné odstíny.
BÁZY BAREV	HM a KM
KONEČNÝ EFEKT	Pololesklý
OBJEMOVÁ SUŠINA	Cca 35%
HUSTOTA	1,1 kg/l (bez ředění) ISO 2811
TEORETICKÁ VYDATNOST	6-8 m ² /l
STAVEBNÍ MATERIÁL	M1
EMISNÍ TŘÍDA	
BALENÍ	0,1l, 0,225l, 0,9l a 2,7 l stříbrná a zlatá Standardní barva měděná: 0,1l, 0,225l a 1l
METÓDY APLIKACE	Kartáč (syntetická), efektovým válečkem a stříkáním. Použijte štětec nebo efektový váleček na vytvoření různých vzorů povrchu. Například konvenční rozprašovací trysky velikosti 1.8 mm, ředění až do 40% s vodou. Při aplikaci stříkáním vždy provádět zkušební postřik.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Suchý na dotyk po jedné hodině. Přetíratelný po 6-8 hodinách.
ODOLNOST	Proti vymývání: odolává více než 5000 čištěním zubů (SFS 3755) Tepelná: + 85 ° C, ISO 4211-3
MED Certifikáty	MED 87147 Taika Pearl paint
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/l 200 g/l (2010)]	Množství VOC je max. 200g/l
ŘEDIDLO	Voda
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Odstraňte přebytek barvy z náradí. Náradí je třeba umýt mýdlem a vodou. K čištění mírně ztvrdlé barvy doporučujeme Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů).
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5°C do + 25°C. Chraňte před mrazem. VAK/ADR: neregulované

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch musí být suchý, teplota vzduchu nejméně +10°C a relativní vlhkost vzduchu 80%. Teploty (cca +15°C) a vlhkost vzduchu (50 až 70%) jsou pro práci ideální a zabraňují příliš rychlému vysychání barvy.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Nenatřené povrchy: Nové povrchy vyčistěte od špíny a prachu abyste zajistili co nejlepší přilnavost. Dřevěné povrchy: Přetřete uzly s lakem Oksalacka Knotting lacquer. Základujte s Helmi Primer / FEELINGS Furniture Primer. Nové čisté dřevěné povrchy v dobrém stavu mohou být přímo základované s TAIKA Pearl paint.

Kovové povrchy: Kovové povrchy musí být ošetřeny základním nátěrem Rostex Super nebo Rostex Super Akva antikoročním nátěrem. Povrchy stěn: Vhodným tmelem od Tikkurila vyspravte trhliny a kazy a suchý povrch jemně přebruste. Odstraňte prach po broušení. Aplikujte 1-2 vrstvy Tikkurila akrylátová barva na stěny namalované Harmony / Feelings Interior paint.

Předtím natřené povrchy: Umyjte předtím natřené povrchy s čisticím prostředkem Maalipesu a pečlivě opláchněte vodou. Nechte zaschnout. Dřevěné povrchy: odstraňte odlupující se barvu nebo lak škrabkou. Přebruste všechny tvrdé, lesklé, malované a lakované plochy. Odstraňte prach po broušení. Vyplňte díry a praskliny s Presto Rapid Filler a po proschnutí jejich přebruste. Základujte jako nenatřené povrchy.

Upozornění: na povrchy natřené s nitrocelulózovým lakem použijte OTEX primer.

Povrchy stěn: Tvrdé a lesklé plochy přebruste. Odstraňte prach po broušení. Vyplňte díry a praskliny se SPAKKELI nebo Presto Filler a po proschnutí jejich přebruste. Odstraňte prach po broušení

APLIKACE: Tlak v nádobě opatrně před použitím promíchejte až ke dnu.

Nábytek atd .: Aplikujte dvě vrstvy TAIKA Pearl paint štětcem, válečkem nebo postřikem. Na velké plochy je nejdříve nutné nanášení válečkem a pak jemně vyhlazení štětcem. Použijte vysoce kvalitní štětec se syntetických vláken, perleťový efekt je dosažen tahem štětcem.

Stěny / efekty: TAIKA Pearl Paint nejlépe vynívá jako dekorační nátěr na ohraničených plochách, kde je část podkladové barvy viditelná. Ze vzorníku Taika si vyberete odstín vhodný pro Taika Pearl Paint. Aplikujte s válečkem na plochu 1m² a vytvořte tak efekty s použitím efektových válečků, štětců nebo houbiček.

Doporučuje se provést zkušební nátěr na silný karton.

TECHNICKÝ LIST TAIKA PEARL PAINT

Doporučujeme chránit soklové lišty krycí páskou. Odstraňte krycí pásku ihned po natírání. Štětcem natřete malé části a válečkem dokončete povrch, čímž efekt na okrajích nebude tak výrazný. Aplikujte 2 nátěry a při efektech aplikujte 1 nátěr.

Natírání velkých hladkých ploch s TAIKA Pearl Pain vyžaduje dovednosti a zkušenosti, ale metody jako křížem krážem, a ukončení válečkem mohou aplikovat i začátečníci.

Taika Pearl Paint je vhodná pro aplikaci přes malířské šablony a na malování linek. Pro podrobnější instrukce si prostudujte Tikkurila malířskou brožuru.

ÚDRŽBA: Ne dříve než 1 měsíc po natírání: Povrch čistěte s neutrálním (pH 6-8) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo hadrem. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým (pH 8-10) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo hadrem.

Důkladně opláchněte vodou.

Během několika týdnů po natírání s povrchem zacházejte opatrně, protože barva vytvrdne při normálních podmínkách po 1 měsíci. Pokud je třeba povrch vyčistit dříve, čistěte jen lehce s jemným štětcem, jemně navlhčeným hadrem nebo mopem.

Při údržbových natírání postupujte podle návodu pro předtím natřené povrchy. Nátěr je přetíratelný is Helmi Furniture Paint, nebo s vodovými barvami na stěny.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. Zacházejte s výrobkem opatrně. Vyhněte se dalšímu kontaktu s pokožkou a vdechování aerosolu. Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné obaly by měly být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.