

# Bona Natural

## Technický list

**Bona Natural (základní lak) zachovává skutečně přirozený vzhled neošetřeného dřeva. Přelakování lakem Bona Traffic Natural (vrchní lak) dává povrchu přirozený vzhled, který je podobný „neošetřenému“ dřevu a zároveň nabízí vysokou odolnost povrchu. Rychlé zpracování a vysoká odolnost.**

- Zachovává vzhled obroušeného dřeva\*
- Snadná aplikace válečkem
- Vysoká odolnost

*\*Finální barva Bona Natural (základního laku) se odvíjí od druhu dřeva, na který je aplikována. Stejný typ dřeva může také obsahovat různé stupně taninu (třísloviny) a jiných přirozeně se vyskytujících látek, které mají vliv na její zabarvení. Bona Natural základní lak lze aplikovat v jedné nebo ve dvou vrstvách, v závislosti na požadovaném vzhledu. Čím více vrstev, tím světlejší / bělejší vzhled. Pokud si nejste jisti, udělejte test před skutečným použitím. Abyste optimalizovali přirozený charakter podlahy, doporučujeme přelakování lakem Bona Traffic Natural nebo jakýkoliv jiný, verze mat, z řady Bona Traffic.*

### Technická data

Typ laku	tónovaná 1-složková polyuretan./akrylát. disperze vodního laku
Obsah sušiny:	cca 30%
VOC:	max 60 g/litr
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	2-3 hod. při 20°C/60% relativní vlhkost vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	10-12 m <sup>2</sup> /litr (100-83 g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	10 x 1 litr (50 kartonů na paletu) 3 x 5 litrů (44 kartonů na paletu)
Certifikace:	GreenGuard

### Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Doporučujeme jako finální broušení použít unašeč Bona Quattro.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

VYHOTOVENO 6/2018

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>



### Návod k aplikaci

#### Varianta 1:

1x Bona Natural (základní lak)  
1x Bona vrchní lak  
Lehké mezibroušení  
1x Bona vrchní lak

#### Varianta 2:

1x Bona Natural (základní lak)  
Lehké mezibroušení  
1x Bona Natural (základní lak)  
1x Bona vrchní lak

**Důležité:** Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.

### Aplikace

1. Před použitím kanystr důkladně protřepejte a vložte dodaný filtr. Lak nalijte do nádoby (krabice + sáček). Doporučujeme nalít přes vnější filtr.
2. Válečkem Bona Roller aplikujte základní lak Bona Natural rovnoměrně a vyhněte se nahromadění produktu. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva lakem. Spotřeba: 10-12 m<sup>2</sup>/litr. Nechte zaschnout.
3. Při aplikaci 2 vrstev Bona Natural základního laku proveďte vždy mezibroušení mezi jednotlivými vrstvami laku. Při aplikaci 1 vrstvy Bona Natural základního laku, proveďte mezibroušení po aplikaci 1. vrstvy vrchního laku. Použijte system Bona Scrad nebo bruste zrnitostí P150 nebo jemnější, pro střední broušení.
4. Odstraňte veškerý prach.
5. Aplikujte další vrstvu základního laku nebo vrchního laku, dle výše uvedeného postupu – viz návod k aplikaci.

### Údržba

Bona Natural základní lak by nikdy neměl být použit jako finální ošetření dřevěných podlah.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)

### Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

VYHOTOVENO 6/2018

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, [www.bona.com](http://www.bona.com), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349