

Facade Impredur

Flügger Facade jsou produkty pro vnější ošetření minerálních podkladů. Poskytuje difúzně otevřený povrch odolný vůči povětrnostním vlivům.

Vlastnosti

Plně matná silikonová barva, která poskytuje povrch odpuzující nečistoty a nabízí maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům. Povrch je vysoce difúzně otevřený a obzvláště odolný vůči vodě. Zabraňuje tvorbě plísní a růstu plísní na povrchu.

Rovné povrchy odolné vůči nečistotám

Obzvláště voděodolný povrch

Extrémně difúzně otevřený



Použijte

Nové, neošetřené minerální fasády jako beton, vápenná maltová/cementová omítka, lehký beton, tenkoomítnuté cihly a dříve natřené podklady.

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný a vhodný pro povrchovou úpravu.

Povrch musí být zcela suchý bez poškození.

Vzlínající zemní vlhkost nebo vlhkost z trhlin, výčnělků jako jsou lapače vody, nezakryté obklady stěn nebo jiné konstrukční detaily se nesmí připustit.

Nové povrchy na bázi cementu musí být před ošetřením vytvrzeny minimálně 4 týdny.

Nesmí dojít k vyluhování solí a jiných ve vodě rozpustných složek.

Cementem vázané povrchy je třeba ošetřovat nejdříve po 4 týdnech, cihlové nejdříve po 2 letech. Nepoužívá se na podklady spojované nebo omítnuté čistou vápennou maltou.

Před úprava

Umytím a čištěním odstraňte sraženiny, uvolněný materiál a barvu.

Nečistoty, mastnota a křídový materiál by měly být odstraněny pomocí Façade Clean.

Řasy, plísně a růst plísní se odstraní čištěním odstraňovačem fasádních řas.

Větší trhliny a jiná poškození je třeba vyplnit hmotou spojovanou cementem.

Nové podklady a mírně křídové nebo savé povrchy napenetrujte pomocí Flügger Facade Primer.

Pro optimální trvanlivost ošetřete dvakrát nebo vícekrát.

Aplikace

Štětce, váleček nebo stříkáním.

Rozhodněte se o způsobu aplikace podle požadovaného povrchu.

Nanášejte rovnoměrně mokré na mokré, dokončete štětce ve stejném směru.

Vždy používejte stejnou šarži. na souvislých/nepřerušovaných površích.

Chlad/teplota může ovlivnit viskozitu materiálu.

Teplota materiálu pro lakování stříkáním, min. 15 °C.

Během sušení/vytvrzování je třeba zabránit kondenzaci.

Vyhnete se práci na přímém slunci a na horkých površích.

Chlad a zvýšená vlhkost prodlužuje dobu schnutí, úplné vytvrzení a interval mezi nátěry.

Zvýšená teplota a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí a úplné vytvrzení. Před zavěšením vždy otestujte přilnavost a výsledek

Očekávané výsledky

Plochý, krytý povrch. Předpokládaná životnost 15 let.

Trvanlivost povrchu závisí na konstrukci, způsobu aplikace a expozici. Očekávaná životnost může být tedy kratší nebo delší, než je uvedeno.

Může dojít ke křídování výrazných odstínů v důsledku přebytkého pigmentu.

V důsledku nerovného podkladu a expozice mohou existovat rozdíly v odstínech.

Tónované odstíny vyblednou během prvního roku.

Vezměte prosím na vědomí!

Čerstvě natřený povrch chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Učiňte vhodná opatření proti působení vlhkosti a srážek na čerstvě natřené povrchy.

Povrch dosahuje maximální robustnosti po úplném vytvrzení.

Starší budovy postavené s použitím čisté vápenné malty by se měly dát omítnout nebo ošetřit silikátovým nátěrem.

Informace o životním prostředí

Náradí očistěte od barvy a omyjte vodou. Zbytky tekuté barvy přineste do místního recyklačního střediska. Minimalizujte plýtvání barvou předběžným odhadem, kolik barvy potřebujete. Zbytky barvy si uschovejte pro budoucí použití, abyste mohli efektivně snížit dopad na životní prostředí.

Skladování: V chladu, chraňte před mrazem a těsně uzavřené.

Doplňující informace

Registrováno v databázi Nordic Ecolabelling Building Products Database pro produkty, které lze použít v budovách s označením Swan.

Technické data

Typ produktu	Silikonová barva
Stupeň lesku	Plněmatný;2
Hustota (kg/l)	1.50
Hmotnostní sušina %	61
Objemová sušina %	44
Normativní spotřeba (m ² /l.)	8
Min. pracovní teplota během aplikace a sušení/vytvrzování	Min. +5°C
Vlhkost	Max. vlhkost 80% RH.
Doba schnutí při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	1
Přetíratelný při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	12
Zcela vytvrzeno při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (dny)	28
Omyvatelnost dle EN-13300/ISO-11998	Třída 2
Ředění	Voda, obvykle se neředí
Čištění náradí atp.	Voda

Aktuální verze TL

Únor 2022

Nahrazuje verzi TL

Prosinec 2021