

01 Wood Tex Oil Primer P7

Flügger Wood Tex je řada produktů na vnější dřevo. Dřevu dodávají povrch vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům s maximální životností, leskem a barevnou stálostí. Produkty se snadno nanášejí a rychle schnou.

Vlastnosti

Bezbarvý základní olej, který penetruje, zajišťuje dobrou přilnavost a odolává absorpci vlhkosti. Zabraňuje tvorbě plísní a plísní na povrchu finálního nátěru.



Proniká a zajišťuje přilnavost

Odolává absorpci vlhkosti

Zabraňuje růstu plísní a plísní na povrchu finální úpravy.

Použití

Základní nátěr na neošetřené nebo holé očištěné dřevo, včetně dřeva ošetřeného tlakem nebo vakuem.

Podklad

Musí být savý, čistý, suchý, pevný a vhodný k ošetření nátěrem.

Vodní pasti nebo riziko akumulace vody se nemusí vyskytovat.

Vlhkost dřeva před nátěrem max.:

Okna a dveře: 12 % ± 3; Přesahy, ploty a obklady: 18.

Před úprava

Skvrna na dřevě, barva a rozpadlá dřevěná vlákna se musí odstranit čištěním a broušením.

Nečistoty, mastnota, křídový materiál a plísně se musí odstranit čištěním.

Aplikace

Štětec nebo váleček.

Pokud nanášíte válečkem, pak přetřete štětcem.

Přebytečný základní olej otřete.

Chlad nebo teplo mohou ovlivnit viskozitu materiálu Nesmí se vytvářet kondenzace.

Vyhnete se práci na přímém slunci.

Chladné počasí a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí, úplné vytvrzení a interval mezi jednotlivými úpravami.

Vysoká teplota a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí a úplné vytvrzení. Vždy aplikujte testovací ošetření, abyste zkontrolovali a akceptovali přilnavost a výsledky.

Očekávané výsledky

Bezbarvý a nesavý.

Konečné ošetření ihned po zaschnutí.

Nechráněné vystavení vlhkosti, vodě a slunečnímu záření znehodnotí základní olej.

Vezměte prosím na vědomí!

Čerstvě natřený povrch chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Učiňte vhodná opatření proti působení vlhkosti a srážek na čerstvě natřené povrchy. Povrch dosahuje maximální robustnosti po úplném vytvrzení.

Informace o životním prostředí

Náradí očistěte od barvy a omyjte vodou. Zbytky tekuté barvy přineste do místního recyklačního střediska. Minimalizujte plýtvání barvou předběžným odhadem, kolik barvy potřebujete. Zbytky barvy si uschovejte pro budoucí použití, abyste mohli efektivně snížit dopad na životní prostředí.

Skladování: V chladu, bez mrazu a těsně uzavřeno.

Ochranné prostředky: Natírání: ochrana očí, rukavice. Broušení: ochrana dýchacích cest.

Doplňující informace

Registrován v databázi Nordic Ecolabelling Building Products Database pro produkty, které lze použít v budovách s označením Swan.

Technické data

Typ produktu	Základní olej
Hustota (kg/l)	1
Hmotnostní sušina %	0.22
Objemová sušina %	0.21
Normativní vydatnost (m ² /ltr.)	6
Minimální vydatnost (m ² /l)	10
Maximální vydatnost (m ² /l)	4
Min. pracovní teplota během aplikace a sušení/vytvrzování	Min. +5°C
Vlhkost	Max. vlhkost 80% RH.
Doba schnutí při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	1
Přetíratelný při 20°C, 60% RH (hodiny)	6
Zcela vytvrzeno při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (dny)	28
Ředění	Neředit
VOC-MAX (g/l)	10
Čištění náradí atp.	Voda

Aktuální verze TL

ledna 2021

Nahrazuje verzi TL

říjen 2020