

04 Wood Tex Opaque

Flügger Wood Tex je série vodních produktů na vnější dřevo. Dřevu dodávají povrch vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům s maximální životností, leskem a barevnou stálostí. Produkty se snadno nanášejí a rychle schnou.

Vlastnosti

Polomatná neprůhledná ochrana dřeva, která zakrývá strukturu dřeva a žilnatou strukturu. Zabraňuje tvorbě plísní a růstu plísní na povrchu.

Jednoduchá aplikace

Dokola

Dobrá výdrž

Použijte

Stavební konstrukce jako okapy, štítové obklady a fasády.

Lehké druhy dřeva, jako je borovice nebo smrk, tlakově nebo vakuově upravené dřevo a dřevo s průmyslovým základním nátěrem. Podklad musí být napenetrovaný, průmyslově natřený nebo předem ošetřený.

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný a vhodný k ošetření nátěrem.

Nesmí dojít k nedostatečně chráněnému příčnému řezu dřeva, lapačům vody nebo riziku akumulace vody.

Vlhkost dřeva před nátěrem max.: Okna a dveře: 12 % $\pm$ 3; Přesahy, ploty a obklady: 18 %.

Před údržba

Uvolněné dřevo, barva a rozpadlá dřevěná vlákna musí být odstraněny čištěním a broušením.

Odstraňte nečistoty, špínu, mastnotu a křídový materiál pomocí Facade Clean.

Řasy, plísně a plísně musí být odstraněny čištěním Facade Anti-green.

Zaoblete ostré hrany pro nejlepší možnou krycí schopnost

Všechny holé dřevěné části musí být ošetřeny před nebo bezprostředně po montáži.

Nové nebo holé očištěné dřevo musí být natřeno základním nátěrem Flügger 01 Wood Tex Priming Oil.

Podklad, který byl neošetřen déle než 4 týdny, je třeba očistit a odstranit uvolněná dřevěná vlákna. Nejlepší životnost je dosaženo se dvěma nebo více nátěry.

Aplikace

Štětce, váleček nebo sprej.

Pokud nanášíte válečkem nebo sprejem, pak přetřete štětcem.

Vyberte si vhodné nástroje pro požadovaný povrch.

Nanášejte mokré do mokrého a dokončete štětcem ve stejném směru.

Vždy používejte stejnou šarži čj. pro souvislé/nepřerušované povrchy.

Chlad nebo teplo mohou ovlivnit viskozitu materiálu

Teplota materiálu při stříkání musí být min. 15 °C.

Nesmí se vytvářet kondenzát.

Vyhnete se práci na přímém slunci.

Chladné počasí a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí, úplné vytvrzení a interval mezi jednotlivými úpravami.

Vysoká teplota a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí a úplné vytvrzení. Vždy aplikujte testovací ošetření, abyste zkontrolovali a akceptovali přilnavost a výsledky.



Očekávané výsledky

Polomatné a neprůhledné. Předpokládaná životnost: 12 let.

Trvanlivost povrchu závisí na kvalitě dřeva, struktury, tloušťce vrstvy, aplikaci a expozici. Očekávaná životnost může být tedy kratší nebo delší, než je uvedeno.

Může dojít ke křídování výrazných odstínů v důsledku přebytku pigmentu.

Neblokuje škrtnutí bulků nebo vodou rozpustných barviv.

Vezměte prosím na vědomí!

Čerstvě natřený povrch chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Učiňte vhodná opatření proti působení vlhkosti a srážek na čerstvě natřené povrchy. Povrch dosahuje maximální robustnosti po úplném vytvrzení.

Informace o životním prostředí

Nářadí očistěte od barvy a omyjte vodou. Zbytky tekuté barvy přineste do místního recyklačního střediska. Minimalizujte plýtvání barvou předběžným odhadem, kolik barvy potřebujete. Zbytky barvy si ponechte pro budoucí použití, abyste mohli efektivně snížit dopad na životní prostředí.

Skladování: V chladu, bez mrazu a těsně uzavřeno.

Doplňující informace

Registrováno v databázi Nordic Ecolabelling Building Products Database pro produkty, které lze použít v budovách s označením Swan.

Pro tento produkt je vydáno: Environmentální prohlášení o produktu

Technická data

Typ produktu	Ochrana dřeva, neprůhledná
Lesk	Polomatný;20
Hustota (kg/l)	1.25
Hmotnostní sušina %	49
Objemová sušina %	36
Normativní spotřeba (m ² /litr.)	8
Dlouhá vydatnost (m ² /l)	12
Krátká vydatnost (m ² /l)	6
Min. pracovní teplota během aplikace a sušení/vytvrzování	Min. +5 °C
Vlhkost	Max. vlhkost 80% RH.
Doba schnutí při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	1
Přetíratelný při 20° C, 60 % RH (hodiny)	8
Zcela vytvrzeno při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (dny)	28
Ředění	Neředit
Čištění náradí atp.	Voda

Označovanie



Název: Hvit



Název: Sort



Název: Kalkvit S0502-Y



Název: 10 L



Název: Base 1



Název: Base 3



Název: Base 4



Název: Hvid



Název: 3 L



Název: 0,75 L



Aktuální verze TL

květen 2022

Nahrazuje verzi TL

prosinec 2021