

Wood Oil

Flügger Wood Tex Wood Oil jsou produkty na olejové bázi pro ošetření exteriérového dřeva. Chrání povrch dřeva a zároveň zabezpečují viditelnost struktury a žilnaté struktury.

Vlastnosti produktu

Olej na vodní bázi na dřevo s vodoodpudivými vlastnostmi. Pigmentovaný olej na dřevo poskytuje nejlepší ochranu před škodlivými slunečními UV paprsky. Zabraňuje tvorbě plísní a růstu plísní na povrchu.

Viditelná struktura a struktura žil

Vodoodpudivý povrch

Vodní olej na dřevo



Použití produktu

Dřevěné palubky, ploty a zahradní nábytek.

Světlé a tmavé druhy dřeva odolné vůči povětrnostním vlivům a tlakově impregnované dřevo.

Substrát

Musí být savý, čistý, suchý, pevný a vhodný pro povrchovou úpravu.

Na podklady, které nebyly dříve ošetřeny lakem, barvou nebo neprůhledným mořidlem na dřevo.

Nesmí dojít k nedostatečně chráněnému příčnému řezu dřeva, lapačům vody nebo riziku akumulace vody. Vlhkost dřeva před nátěrem max. 18%.

Ošetření

Barvy a rozpadlá dřevěná vlákna musí být zcela odstraněny čištěním a broušením.

Odstraňte nečistoty, špínu, mastnotu a křídový materiál pomocí Terrace Cleaner.

Řasy, plísně a plísně musí být odstraněny čištěním Facade Anti-green. Nerovné povrchy musí být broušeny na jednotný povrch.

Aplikace

Naneste štětcem nebo válečkem a důkladně zapracujte do dřeva.

Vyberte si vhodné nástroje pro požadovaný povrch.

Nanášejte mokré do mokrého a dokončete štětcem ve stejném směru.

Postup opakujte, dokud dřevo není nasyceno jednotným vzhledem bez vytvoření vrstvy laku. Přebytečný olej na dřevo otřete.

Nesmí se vytvářet kondenzát.

Vyhněte se práci na přímém slunci.

Chladné počasí a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí, úplné vytvrzení a interval mezi jednotlivými úpravami.

Vysoká teplota a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí a úplné vytvrzení. Vždy aplikujte testovací ošetření, abyste zkontrolovali a akceptovali přilnavost a výsledek.

Očekávané výsledky

Bezbarvé nebo průhledné. Předpokládaná životnost 1 rok.

Trvanlivost povrchu závisí na kvalitě dřeva, konstrukce, způsobu aplikace a expozice. Očekávaná životnost může být tedy kratší nebo delší, než je uvedeno. Bezbarvá úprava snižuje životnost.

Vezměte prosím na vědomí!

Čerstvě natřený povrch chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Učiňte vhodná opatření proti působení vlhkosti a srážek na čerstvě natřené povrchy. Povrch dosahuje maximální robustnosti po úplném vytvrzení.

Informace o životním prostředí

Nářadí očistěte od barvy a omyjte vodou. Zbytky tekuté barvy přineste do místního recyklačního střediska. Minimalizujte plýtvání barvou předběžným odhadem, kolik barvy potřebujete. Zbytky barvy si ponechte pro budoucí použití, abyste mohli efektivně snížit dopad na životní prostředí.

Skladování: V chladu, bez mrazu a těsně uzavřeno

Doplňující informace

Registrován v databázi Nordic Ecolabelling Building Products Database pro produkty, které lze použít v budovách s označením Swan.

Technická data

Typ produktu	Olej na dřevo
Hustota (kg/l)	1.01
Hmotnostní sušina %	22
Objemová sušina %	21
Normativní spotřeba. (m ² /litr.)	6
Maximální vydatnost (m2/l)	10
Minimální vydatnost (m2/l)	4
Min. pracovní teplota během aplikace a sušení/vytvrzování	Min. +10 °C
Vlhkost	Max. vlhkost 80% RH.
Doba schnutí při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	6
Přetíratelný při 20° C, 60% RH (hodiny)	24
Zcela vytvrzeno při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (dny)	28
Ředění	Neředit
Čištění nářadí atp.	Voda

Aktuální verze TL

únor 2023

Nahrazuje verzi TL

květen 2022