

TECHNICKÝ LIST FEELINGS FURNITURE PAINT

POPIS VÝROBKU

Polomatná, nízko zápachová, vodou ředitelná, akrylátová, vrchní barva pro vnitřní použití. Feelings Furniture Paint může být použita na širokou škálu vnitřních povrchů. Po zaschnutí má atraktivní povrch, který má vysokou odolnost proti otěru a dá se snadno čistit.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITÍ

- Vnitřní dřevěné obklady, dveře, nábytek, skříně, stěny, MDF atd. Feelings Furniture Paint se může aplikovat na opatřené základním kovové povrchy a na přetírání vnitřních povrchů natřených vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzovanými barvami.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD PRODUKTU	727/8_6001/3
HUSTOTA	cca 1,2 kg / l, bílý odstín, ISO 2811
SUŠINA	cca 40%
BÁZE	A a C
OBLAST ODSÍNŮ	Bílý a podle celého vzorníku Tikkurila Symphony Colour Collection.
STUPEŇ LESKU	Polo - matná.
BALENÍ	0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
VYDATNOST	8-10 m ² / l na jeden nátěr. Výše uvedená vydatnost je orientační, a závisí na mnoha faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace.
DOBA SCHNUTÍ (23 ° C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Zaschlá na dotek po 1 hodině a přetíratelná po 16 hodinách. Zcela vytvrzená po 2-3 dnech.
EU VOC 2004/42 / EC [limitní hodnota Kat. A / d 130 g / l (2010)]	VOC max. <130g / l.
APLIKACE	Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro aplikaci Feelings Furniture Paint jsou nejvhodnější polyesterové nebo nylonové malířské štětce. Pro aplikaci bezvzduchovým stříkáním použijte trysky 0,013 "- 0,015" (0,33mm - 0,38mm).
ODOLNOST VŮČÍ	Mytí: odolává více než 5000 cyklům (DIN 53778) Chemikáliím: dobrá (ISO 2812-1) Světlu: nežloutnoucí
ŘEDIDLO	Pokud je to nutné zředěte do 5% s vodou.
ČISTĚNÍ NÁŘADÍ	Okamžitě po práci nářadí očistěte s vodou.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Převážná a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 ° C do + 25 ° C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. ADR: není klasifikována.
FINSKÁ EMISNÍ KLASIFIKACE	M1

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Natíraný povrch musí být suchý, obsah vlhkosti dřeva pod 20%, teplota vzduchu musí být nejméně +8 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA: Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistot, olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn. Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky a odstraňovačem plísní Tikkurila. Natřete suky a pryskyřičné plochy s lakem na suky Tikkurila Knotting Lacquer. Vhodným tmelem od Tikkurila vypravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. jakož i nerovné povrchy. Zajistěte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelem povrchy byly důkladně zmatněné. Zajistěte, aby byl povrch před aplikováním základního i vrchního nátěru důkladně připravený.

UPOZORNĚNÍ: Změna odstínu, zvláště při světlých odstínech, může nastat u dřevěných povrchů hlavně nad pryskyřičnými místy a boulemi. Zvláště důkladně by měly být připravené podklady dřevin jako dub, týk, cedr, jedle Douglasová, mahagon, indigo atd., Které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříslovou, která může zhoršit schnutí, vytvrdnutí nebo přilnavost nátěru a může způsobit změnu odstínu vrchního nátěru.

ZÁKLADOVÁNÍ: S Feelings Furniture Primer nebo Otex Adhesion Primer natřete celé, ještě nenatřené vnitřní dřevěné povrchy a bodově všechny holé plochy na předtím natřených površích.

Otex Adhesion Primer je vhodnější na dřevěné povrchy, obsahující látky, které mohou "vytékat" a způsobit skvrny na vrchní barvě. Všechny holé kovové plochy a plochy na kterých je předpoklad tvorby rzi natřete s Unica Metal Primer.

TECHNICKÝ LIST FEELINGS FURNITURE PAINT

POUŽITÍ: Před použitím důkladně promíchejte a aplikujte 2 vrstvy FEELINGS Furniture Paint.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné obaly se recyklovat, nebo likvidovat podle místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. S výrobkem manipulujte opatrně. Zabraňte dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.