



Technický list 08.01 Ruční průtažná fólie

Výrobek Ruční průtažná fólie vhodná k balení expedičního materiálu, palet, nábytku apod. před poškozením nebo znehodnocením.

Vlastnosti

- ☒ Vynikající elektrostatická přilnavost;
- ☒ Vysoká pevnost a průtažnost;
- ☒ Dokonale přizpůsobivá balenému materiálu;
- ☒ Vodonepropustná, lehce omyvatelná;
- ☒ Velmi lehce spojitelná lepicími páskami, snadno se stříhá a tvaruje;

Použití

- Stabilizace zboží na paletách při expedici;
- Ochrana nábytku a spotřebičů před poškozením při stěhování, malování, nebo při dlouhodobějším uskladnění chrání proti prachu;

Balení	Typ – šířka x délka / tloušťka	Váha
	– 10 cm x 150 m / 23 µm	-
	– 25 cm x 150 m / 23 µm	-
	069 – 50 cm x 150 / –	-
	078 – 50 cm x 150 / –	-
	078 – 50 cm x 300 / –	-
	– 50 cm x 120 m / 23 µm	1,9 kg / 680 g
	– 50 cm x 150 m NEW / –	285 g
	– 50 cm x 300 m NEW / –	285 g

Barva Transparentní

Technické údaje			
Základ	-	100% polyethylen LLD. PE	
Specifická hmotnost	g/cm ³	0,90 – 0,95	
Bod / interval rozpustnosti	°C	50 - 135	
Bod vznícení	°C	≥ 360	
Teplota rozkladu	°C	≥ 390	
Odolnost proti nárazu	g/µm	≥ 2,5	ASTM 1709
Metoda ELMENDORF	N/mm	> 25 příčně	ASTM D 1922
Prodloužení při přetržení	%	> 100 podélně	DIN 53 455
		> 500 příčně	
Zatížení při přetržení	N/mm ²	> 700 podélně	DIN 53 455
		> 35 příčně	
Lepivost	N	> 25 podélně	ASTM 5458
		0,7 – 1,3	
Paměť elasticity	%	78,2 příčně	M 001 2.66
		54 podélně	
Skladovatelnost	měsíce	bez omezení	(při teplotách od +5°C do +35°C)

Omezení Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

Pokyny -

Aktualizace Aktualizováno dne: 08.07.2008 Vyhотовeno dne: 24.07.2007

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejruznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz