

Informace o produktu: Top Olej High Solid

Na nábytkové plochy a (kuchyňské) a jiné pracovní desky ze dřeva do vnitřních prostor

Popis výrobku:

Osmo Top Olej je nátěr na dřevo, který v jednom výrobku jedinečným způsobem spojuje výhody přírodních olejů a vosků. Povrch s úpravou Top olejem je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný vůči domácím chemikáliím jako je víno, pivo, Cola, káva, čaj, ovocné šťávy a mléko dle DIN 68861-1A. Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3).

Top Olej č. 3058 bezbarvý zesiluje přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrá efekt).

Top olej č. 3068 Natural pracuje přesně proti tomuto efektu a chrání dřevo téměř neviditelně. Přírodní odstín dřeva zůstane zachován. Tento odstín je vhodný na světlé typy dřevin. Na červených/tmavých dřevinách zanechává Top olej č. 3068 lehce bělavý odstín.

Top Olej č. 3061 akát je transparentně pigmentový nátěr, který zachová dřevu jeho opravdový charakter.

Oblasti použití:

Dřevěné nábytkové plochy a pracovní desky z masivního nebo lepeného dřeva (např. kuchyňské pracovní desky, psací stoly, regály apod.) ve vnitřních prostorech.

Ideální rovněž pro korek a OSB desky a rovněž použitelný pro terakotové a jiné neglazované keramické dlaždice.

Barevné odstíny:

č. 3058 bezbarvý

č. 3068 natural

č. 3061 akát

Velikosti balení: 0,5 l

Vydatnost: 1l stačí při 1 nátěru na cca 24 m²

Máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý starý nátěr, starý Osmo nátěr, obroušené/ohoblované dřevo, dřevo opatřené drážkou/hoblované nebo dřevo jemně řezané a chcete vědět kolik materiálu potřebujete? Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové stránce www.osmocolor.eu - výpočet spotřeby.

Obsažené látky:

Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlakový olej, karnaubový vosk, kandelinový vosk), parafinů, sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. v platném znění (příloha č. 14, oddíl I, kategorie produktu A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí): 500 g/l (2010)).

Podrobné informace týkající se složek jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost (hustota): 0,92 g/cm³

Viskozita: hustá/smetanová hmota

Zápach: slabý/mírný, (dle rostlinného oleje) po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: 60°C podle DIN 53213

Skladovatelnost: 5 let a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

Informace o produktu: Top Olej High Solid

Na nábytkové plochy a (kuchyňské) a jiné pracovní desky ze dřeva do vnitřních prostor

Příprava: Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva). Osmo Top Olej je připravený ihned k použití, neředěte. Dobře promíchejte .

Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy je nutno odstranit. Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit (Osmo Pastou na dřevo). Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem – konečné broušení ne hrubší než P150. Před aplikací oleje odstraňte z povrchu zametáním a vysáváním prach z broušení.

Zpracování/aplikace: Osmo Top Olej je připravený ihned k použití, neředěte. Dobře promíchejte. Nanášejte Osmo válečkem z mikrovláken naneste tence ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete. Popř. nanášejte kvalitním hadrem nezanechávajícím chloupky. Nechte schnout za dobrého větrání cca.8 – 10 hodin. Potom proveďte druhý nátěr. V případě, že pracujete s válečkem, aplikujte 2 nátěry, v případě, že pracujete s hadrem, aplikujte 3 nátěry. Vždy zachovejte dobu schnutí mezi jednotlivými nátěry 8 – 10 hodin a dbejte na dobré větrání. Při renovaci plochy již upravené olejem stačí zpravidla 1 nátěr na povrch očištěný od znečištění.

Výsledek úpravy závisí mimo jiné na stavu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební aplikaci.

Pokud potřebujete, aby byla kuchyňská pracovní deska obzvláště odolná vůči vodě, aplikujte po druhém nátěru Osmo Top oleje ještě 1 x výrobek Osmo Vosková údržba č. 3029.

Čištění pracovního náradí: Osmo Čističem štětců (bez aromátů).

Doba schnutí: cca 8-10 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.

Upozornění:

Uvnitř skříní a zásuvek nanést max. 1x tence hadříkem.

Povrchy s úpravou Osmo Top olejem mají snadnou údržbu. K čištění za vlhka přidat do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix č. 8016 a plochu setřít hadrem (ne na mokro!). K oživení a intenzivnímu čištění v případě potřeby použít Osmo Voskovou údržbu a čisticí prostředek č. 3029. Vyššího stupně lesku se dosáhne, když se po důkladném uschnutí očištěné plochy tence nanese Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek č. 3029 a po uschnutí se vyleští.

Bezpečnostní pokyny: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim a Polymer Drier ND 15. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku.

Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav: 01/2012)

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00