

PINJA W OIL

POPIS

Vodouředitelný modifikovaný olej na dřevo

CHARAKTERISTIKA A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Rychleschnoucí olej na dřevo.
- Vhodný na nábytek, obklady prkna a další povrchy umístěné ve vlhkém vnějším, nebo vnitřním prostředí.
- Ochraňuje povrch před vlhkostí a nečistotami, zabraňuje modrání a růstu plísní
- Není vhodný na podlahy vystavené silnému mechanickému namáhání, nebo extrémnímu povětrnostnímu působení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah sušiny cca 10% obj., 11% hmot.

Specifická hmotnost 1,0 kg / l (čirý).

Kód produktu 394 6909

Teoretická vydatnost 10 – 14 m²/litr (100µm)
Praktická vydatnost závisí na zvoleném způsobu nanášení, aplikačních podmínkách, dále pak na drsnosti natíraného předmětu.

Skladování (při 23°C) 12 měsíců v uzavřených originálních obalech.

Detaily aplikace máčením, flow coating, štětcem, stříkáním v dodávané viskozitě.

Doba zasychání

	20°C	50°C
Může být přešetřeno po	10 – 60 min.	1 – 10 min.

Ředidlo

Doba zasychání závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti a ventilaci vzduchu.
Voda.

Čištění nástrojů

Vodou.

Odstíny

Čirý.
Dále odstíny vzorníku VENKOVNÍCH LAZUR, nebo vzorníku SEMITRSPARENT WOOD FINISHES COLOUR CARD.
Možnost tónování dle předlohy zákazníka.

Výrobce:

TIKKURILA COATINGS OY, PO BOX 53
01301 Vantaa, Finsko
Tel.: + 358 9 8577 41, Fax: + 358 9 8577 6911

Distribuce:

Povrchové úpravy Plus, s.r.o.
Třída Tomáše Bati 211, 763 02 Zlín
Tel/fax.: +420 577 100 249

PINJA W OIL

APLIKACE

Před použitím olej důkladně zamíchejte. V případě potřeby se ředí vodou.

Chcete-li získat lepší výsledek, můžete povrch po zaschnutí přeleštit.

PODMÍNKY NANÁŠENÍ

Povrch musí být čistý a suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí během nanášení a zasychání klesnout pod +18°C. Relativní vlhkost nesmí překročit hodnotu 70%.

Poznámka:

PINJA W OIL není vhodný pro povrchovou úpravu dřeva dříve ošetřeného oleji na bázi těkavých rozpouštědel.

VOC

Objem těkavých organických rozpouštědel je 40g/litr oleje.

Maximální obsah VOC v nátěrové hmotě řádně připravené k použití (ředění 10% obj.) je 50g/litr

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ

Obaly jsou opatřeny bezpečnostními štítky s údaji, které by měly být dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou podrobně uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.