

TECHNICKÝ LIST OPTIVA COLOUR PLŇ MATNÁ LATEXOVÁ BARVA NA STĚNY A STROPY/TONOVATELNÁ

POPIS VÝROBKU

Optiva Colour je vodou ředitelná, plněmatná, akrylová, latexová barva pro dekorativní nátěry vnitřních stěn a stropů v bytových, kancelářských a veřejně prospěšných prostorách a ve školních a zdravotnických zařízeních (nemocnice, školy, školky), v dílnách a výrobních závodech a také v potravinářském průmysle bez přímého kontaktu s potravinami. Produkt pro tónování.



VÝHODY A VLASTNOSTI VÝROBKU

DOBŘÁ KRYCÍ SCHOPNOST

TRVANLIVOST POVRCHU A BARVY

- Struktura nátěru snižuje pronikání prachu a nečistot do stěn

ODOLNOST PŘI MYTÍ

VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI APLIKACE

- Nekapající receptura

- Velmi dobrá přilnavost k podkladu

- Jednoduchá aplikace

- Optimální doba schnutí

MINIMÁLNÍ OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN

- Pod standardem - obsahuje méně než 5 g/l VOC

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Nátěry sádkartonových desek, vápenocementových omítek, dekorativní malby betonových podkladů, jakož i pro renovaci starých nátěrů.

Produkt může být použit na dřevěných a kovových površích, předtím naneste vhodný základní nátěr (Tikkurila Everal Primer, Tikkurila Rostex Super Akva).



TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÉ ODSÍNY	Vzorník: Feel the color, Feel the Color 2022, Color 2020, Color Now 2022, Color Now 2023, Tikkurila X Marie Olsson Nylander. Bílý a odstíny z Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Gray, NCS a RAL vzorníků. Paleta odstínů pro více než 13 000 barev.
BÁZE	AP a C
STUPEŇ LESKU	Plně matný. Dle PN-EN 13300 stupeň lesku [2].
BALENÍ	BÁZE AP: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. BÁZE C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
SUŠINA	Cca 53% hmotnosti.
HUSTOTA	Báze AP-cca 1,35 g/cm ³ , Báze C-cca 1,28 g/cm ³ (v závislosti na odstínu).

TECHNICKÝ LIST

OPTIVA COLOUR

PLNĚ MATNÁ LATEXOVÁ BARVA NA STĚNY A STROPY/TONOVATELNÁ

VYDATNOST	Až 12 m ² /l max. na jednu vrstvu. Praktická vydatnost závisí od absorpce, textury povrchu, způsobu aplikace a od barevného odstínu.
DOBA SCHNUTÍ	Při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 % potřebuje barva na schnutí přibližně 1 hodinu. Interval mezi nanášením dalších vrstev musí být alespoň 4 hodiny.
ODOLNOST	Odolnost proti mokrému čištění: 2. třídy (podle: PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998: 2007). V případě nečistot, můžete použít roztok vody a jemný čistící prostředek.
VOC	Kat. A/a. Produkt obsahuje minimální množství těkavých organických sloučenin pod 5 g/l (pod platnou normou). Od roku 2010 je přípustný obsah VOC nižší než 30 g/l.
ŘEDIDLO	V případě potřeby ředte do 5 % s vodou.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Nářadí před čištěním důkladně oťete, aby se odstranil přebytečný produkt. Ihned po práci nářadí očistěte s vodou.
APLIKAČNÍ METODY	Štětcem, válečkem nebo stříkáním (tryska: 517, tlak: 180-200 bar).
SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených nádobách při teplotách od +5 °C do +25 °C. Před dalším použitím důkladně uzavřete nádobu. Výrobek by měl být přepravován a skladován v nádobách chráněných před povětrnostními vlivy při teplotě od +5 °C do +25 °C.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Všechny povrchy určené k natírání musí být suché. Během aplikace musí být teplota vzduchu od +5 °C do +25 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Nové omítky a betonové podklady mohou být natřené po 4 týdnech zrání. Očistěte povrchy od prachu, nečistot, vyhladte nerovnosti s tmelem. Sádrové desky, lepenky a tmel mohou být natírány, až když jsou zcela vysušené. Následně naneste jednu vrstvu základního nátěru Tikkurila Optiva Primer. Povrch je možné základovat s Optiva Colour zředěnou do 30 % s vodou.

Předtím natřené povrchy: Povrch před natíráním omyjte, odstraňte mastnotu, nečistoty, uvolněné a odlupující se částičky starého nátěru. Lesklé povrchy a nerovnosti přebruste a upravte tmelem. Poté naneste jednu vrstvu základního nátěru Tikkurila Optiva Primer. Povrch je možné základovat s Optiva Colour zředěnou do 30 % s vodou. Jako vrchní nátěr naneste dvě vrstvy Tikkurila Optiva Colour.

Povrchy natřené křídovým nebo vápenným nátěrem: Pečlivě odstraňte vápenné nebo křídové barvy. Vyčistěte povrch od prachu a nečistot, nerovnosti povrchu vyhladte tmelem. Poté naneste jednu vrstvu základního nátěru Tikkurila Optiva Primer. Povrch je možné základovat s Optiva Colour zředěnou do 30 % s vodou.

POZNÁMKA: Doporučuje se zkontrolovat, zda použitý tmel vytvořil silný a stabilní povrch-jemně potřete povrch rukou, pokud tmel opadáva, nebo kříduje, je třeba ho naimpregnovat s Tikkurila Suprabilit.

TECHNICKÝ LIST OPTIVA COLOUR PLNĚ MATNÁ LATEXOVÁ BARVA NA STĚNY A STROPY/TONOVATELNÁ

VRCHNÍ NÁTĚR:

Před aplikací natónujte dostatečné množství barvy z jedné výrobní šarže, aby se zabránilo případným barevným odlišnostem. Před natíráním barvu důkladně promíchejte. V závislosti na pórovitosti podkladu aplikujte 2 vrstvy Tikkurila Optiva Colour. Při použití odstínů s nízkou krycí schopností (označené v tónovacím systému), může být nutné aplikovat další vrstvy. V případě použití odstínů s nízkou krycí schopností (LH) a intenzivně sytých odstínů z báze C se doporučuje použít základní nátěr Tikkurila Optiva Primer tónovaný tak, aby byl podobný vrchnímu nátěru. Malířská páska by měla být odstraněna před tím, než barva zaschne.

Upozornění: Úplnou odolnost vůči mokrému čištění PN-EN 13300 dosáhne povrchová úprava po 28 dnech od skončení malování.

POZNÁMKA: V tomto technickém listu nelze popsat všechna použití výrobku. Pro případy, které nejsou popsány výše, nás prosím kontaktujte. Rádi vám poskytneme detailní informace týkající se konkrétního požadavku.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Nevylévejte tekutý odpad do odtoků. Tekutý odpad by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na ochranu výrobku během skladování. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Po aplikaci výrobku v uzavřených místnostech větrejte, dokud zápach nezmizí, a potom jsou místnosti vhodné k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce: PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, Polsko, Tel: 801 11 33 11, serwis.klienta@ppg.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití a může být použit pouze odborníky, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky, za kterých je produkt používán. V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí.