

**BELINKA BELLES, d.o.o.**

Zasavska c. 95
1001 Ljubljana, p.p. 4973
Slovinsko
Telephon: +386 1 5886-299
Telefax: + 386 1 5886-303
<http://www.belinka.si/>

Lazura Belinka

POPIS VÝROBKU	Lazura Belinka je lazurovací nátěr na dřevo. Slouží k ochraně dřeva před povětrnostními vlivy a k dekorativnímu probarvení a zušlechtění dřevěných povrchů.
SLOŽENÍ	Lazura Belinka je vyrobena na bázi organických rozpouštědel, vysoce kvalitních alkydových pryskyřic, pigmentů a voděodpudivých látek.
OBLAST POUŽITÍ	Lazura Belinka se používá pro povrchovou úpravu všech typů dřev, a to jak v interiéru, tak i v exteriéru.
VLASTNOSTI	Lazura Belinka zdůrazňuje strukturu dřeva a propůjčuje dřevu matně hedvábný vzhled. Nátěr se neloupe a lze jej snadno obnovit.
ODSTÍNY	Lazura Belinka se vyrábí v bezbarvé verzi a ve 13 barevných odstínech. Jednotlivé odstíny jsou vzájemně mísitelné, což znamená, že lze vytvořit početnou řadu dalších barevných nuancí, harmonicky barevně přizpůsobitelných okolí. Odolnost bezbarvých nátěrů v exteriéru je nižší, a proto se bezbarvý nátěr nedoporučuje k samostatné venkovní aplikaci.
PŘÍPRAVA PODKLADU	Na suché dřevo (max. vlhkost 18 %) se nejdříve aplikuje základní nátěr (Impregnační základ Belinka) a lehce se přebrousí a zbaví prachu.
APLIKACE	Lazura Belinka se musí před aplikací dobře promíchat. Výrobek je připraven k okamžitému použití, a proto jej není třeba ředit. Nanáší se štětcem, houbou, namáčením či stříkáním.

APLIKAČNÍ PŘÍPRAVA	Suché neopracované dřevo se musí čistě a jemně vybrousit. Při přetírání starých lazurovacích vrstev je třeba z povrchu odstranit veškerý prach a uvolněné částičky starých lazur, a to pomocí tvrdého kartáče. Staré krycí nátěry (olejové barvy, laky) se seškrabou špachtlí a dále se postupuje jako při prvním natírání.
SCHNUTÍ	Za normálních podmínek (20° C, 65 % relativní vzdušná vlhkost) je nátěr suchý po 6 až 10 hodinách. Další nátěr je možno realizovat po 12 až 24 hodinách, popř. poté, co zcela vyschnul nátěr předchozí.
SPOTŘEBA	S 1 litrem Lazury Belinka lze natřít asi 12 až 16 m ² dřeva v jedné vrstvě. Pokud se staré dřevo natírá znovu, je spotřeba výrazně vyšší.
POSTUP V EXTERIÉRU	Protože Lazura Belinka neobsahuje biocidy, doporučujeme u povrchové úpravy dřeva v exteriéru provést nejdříve nátěr Impregnačním základem. Při venkovním použití je nejlepší aplikovat 2 až 3 nátěry Lazury Belinka.
ČISTĚNÍ POUŽITÉHO NÁŘADÍ	Nástroje a pomocné prostředky se po použití vyčistí terpentýnem nebo lakovým benzínem.
OBNOVA NÁTĚRU	Dřevo, povrchově upravené Lazurou Belinka, lze znovu natřít, a to tak, že se pomocí kartáče odstraní z povrchu špína a dřevo se poté opatří novým nátěrem. Pokud je povrch vystaven extrémním povětrnostním vlivům (anebo silně poškozen), doporučujeme nanést 2 nátěry.
SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE	Lazura Belinka je nutno skladovat v originálních, těsně uzavřených baleních mimo dosah dětí, zvířat a odděleně od potravin. Zbytky doporučujeme přelít z velkých balení do malých (naplnit až po okraj) a dobře uzavřít. Pročtěte si prosím i list bezpečnostních dat.
DOBA POUŽITELNOSTI	5 let
DODATEČNÉ TECHNICKÉ INFORMACE	Lze získat od našich technických poradců v oddělení vývoje a marketingu. Telefon/spojovatelka: 00386 01 5886-299.



www.barvy-na-drevo.cz

Hahn s.r.o.
Lelkova 185/2
Kravaře
747 21