

ILLUMINA

LAZURA NA ZESVĚTLENÍ

Illumina je lazurovací nátěr na zesvětlení tmavých lazur. Tmavý povrch dřeva přetřeme Illuminou, která je světlá a dostatečně krycí. Přes tento nátěr nanese vybranou lazuru ve světlém nebo jakémkoliv jiném tónu. Illumina je vhodná k venkovnímu i vnitřnímu použití.

Složení: alkalické pryskyřice, pigmenty odolné světlu a vlivům počasí, UV filtry a rozpouštědla. Obsahuje 2 – Butanon oxim a kobaltovou sůl mastných kyselin, takže může vyvolat alergickou reakci. Neobsahuje biocidy. **Návod k použití:** je-li povrch nátěru ještě relativně dobrý, obrousíme povrch brusným papírem s velikostí zrna 80 – 100, zbavíme prachu a nanese 1 až 2 vrstvy nerozředěné Illuminy v závislosti na stavu povrchu. Illuminu před nanášením dobře promíchejte. V normálních podmínkách je nátěr suchý za 6 – 10 hodin, další vrstvu můžeme nanést po 24 hodinách. Takto zesvětlený a suchý povrch na konec ještě 1 x přetřeme požadovaným tónem rozředěné lazury. Je-li původní ochrana dřeva již poškozena, starý nátěr okartáčujeme drátěným kartáčem, v případě potřeby obrousíme, zbavíme prachu a použijeme biocidovou ochranu (Base nebo Belocid). Po zaschnutí, zesvětlíme povrch dvěma vrstvami Illuminy a poté je přetřeme vybranou lazurou tak, jak je popsáno výše. Náradí očistíme Belsolem nebo bílým lihem. **Spotřeba:** 1 litr lazury stačí 10 – 12 m² (jedna vrstva). **Skladování:** v originálním obalu, pod 30° C, mimo dosah dětí. **Bod vzplanutí:** nad 55° C.

belinka belles, d.o.o.
Zasavska cesta 95
SI – 1001 Ljubljana, p.p. 4973
Slovinsko
Tel.: +386 (0)1 5886 299
www.belinka.si

EU VOC (kat. A/e), max.: 400 g/l (2010), Illumina max. 395 g/l VOC

Datum:	Podpis / RA:	Datum:	Podpis / MA: