

TECHNICKÝ LIST PINJASOL WAX

POPIS VÝROBKU

Polotransparentní, rozpouštědlové mořidlo na dřevo.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Velmi dobře proniká do dřeva, čím zvýrazňuje jeho přirozenou krásu. Chrání povrch před vlhkostí, slunečním zářením a nečistotami, čím snižuje praskání povrchu dřeva.
- Vhodné na tvrdé druhy dřeva, jako je dub, jasan a buk. Může se použít také na měkké dřevo. Velmi dobře přilne k povrchu a chrání ho před zvětráváním.
- Vhodné na dřevěné povrchy v exteriéru jako například zahradní nábytek, ploty, prvky zahradní architektury a podobně.

POUZE PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÝ ROZSAH	Dostupné v hotových odstínech: oak/dub, calvados/kalvados, teak/týk, walnut/ořech, anthracite/antracit, mahogany/mahagon, cedar/cédr, pine/borovice, rosewood/růžové dřevo, grey/šedý.	
KONEČNÝ EFEKT	Nelze definovat. Pinjasol Wax se plně absorbuje do dřeva a nevytváří viditelný povrchový film.	
OBJEMOVÁ SUŠINA	Přibližně 18,5-19,7%, v závislosti od odstínu.	
HMOTNOSTNÍ SUŠINA	Přibližně 24-26,5%, v závislosti od odstínu.	
HUSTOTA	0,86 kg/l.	
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA FILMU A TEORETICKÁ VYDATNOST	Do 10 m ² /l. Praktická vydatnost závisí na metodě nanášení, podmínkách při natírání a od tvaru a drsnosti natíraného povrchu.	
DOBY SCHNUTÍ	80-110 g/m²	+23°C
	Suchý na manipulaci, po	6-12h
	Suchý na manipulaci, stohování, po	min. 24h
	Doby schnutí a přetírání závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a od větrání.	
APLIKACE	Bezvzduchovým stříkáním, ponořováním.	
ŘEDIDLO	Ředidlo 1050.	
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Ředidlo 1050.	
SKLADOVÁNÍ	Skládování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem.	
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/f 700 g/l (2010)]	Množství těkavých organických sloučenin je méně než 700 g/litr.	

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být čistý a suchý. Obsah vlhkosti ve dřevě by měl být méně než 18%. Teplota okolitého vzduchu, povrchu a samotného produktu by neměla klesnout pod +5°C a relativní vlhkost vzduchu by neměla překročit 80% během nanášení a schnutí. Na zabezpečení optimálního výsledku je potřebná dobrá ventilace.

TECHNICKÝ LIST PINJASOL WAX

PŘÍPRAVA POVRCHU: Povrch očistěte od nečistot, prachu a uvolňujícího se materiálu. Ujistěte se, že na povrchu není plíseň a modré skvrny.

APLIKACE: Před použitím produkt důkladně promíchejte. Zabraňte tvorbě pěny. Produkt je připraven na použití.

Pro **bezvzduchové stříkání** je doporučená velikost trysky 0,013"-0,015" a tlak 120-180 bar. Úhel stříkání se volí podle tvaru objektu. V případě potřeby můžete ředit do 10% ředidlem 1050.

Pro aplikaci **ponožováním** je možné produkt ředit během použití do 10% ředidlem 1050. Doporučuje se otřít přebytečný produkt. Materiál, který byl použit na utírání, by měl být po použití chráněn proti samovznícení.

Dřevo obsahuje pryskyřici a další barvicí extrakty, zejména v uzlech. Kolísání teploty a vlhkosti může v těchto oblastech způsobit změnu barvy nátěru.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Poznámka! Nebezpečí samovznícení! Čistící hadry, papírové utěrky, brusný prach a materiály potřísněné výrobkem se mohou samovolně vznítit o několik hodin později. Odpad by měl být umístěn před likvidací v kovové uzavřené nádobě naplněné vodou nebo vysušený nejlépe venku nebo okamžitě spálen.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádobky jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Polsko, Tel.: Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55, www.tikkurila.pl

Distributor v ČR: Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna našim operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití a může být použit pouze odborníky, kteří mají dostatečné odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky za kterých je produkt používán.

V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti na zamýšlené použití, probíhá takové použití na vlastní nebezpečí.