

TECHNICKÝ LIST EMPIRE

Tradiční nábytková barva / polomatná

POPIS VÝROBKU

Tixotropní (gelovitá) alkydová barva.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Volně stojící interiérový nábytek.
- Používá se v interiéru na nábytek ze dřeva, dřevotřískové desky, dřevovláknité desky a z tvrdého dřeva podle pokynů.
- Vhodná také pro kovový nábytek v interiéru.
- Empire se dobře roztéká a je obzvláště vhodná pro aplikaci štětcem.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	A a C.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorník: Feel the color. Může být tónovaná v odstínech Tikkurila. Hotový odstín černý.
KONEČNÝ EFEKT	Polomatná.
OBJEMOVÁ SUŠINA	50%.
HUSTOTA	1,2 kg/l, bílá, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	10-12 m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ	Suchá proti prachu po 3 hodinách, přetíratelná po 24 hodinách.
ŘEDIDLO	Pro aplikaci štětcem použijte White Spirit 1050, pro aplikaci stříkáním použijte Ruiskuohenne 1032.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním.
ČIŠTENÍ NÁŘADÍ	White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner (čistič nářadí).
ODOLNOST VŮČI	<u>Chemikáliím:</u> Odolná vůči terpentýnu, white spirit a denaturovanému líhu. Není odolná např. vůči ředidlům. Odolná vůči rostlinným a živočišným tukům a mazacím olejům a tukům. <u>Mytí:</u> Dobrá pro běžné detergenty, SFS 3755.
BALENÍ	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Špatně uzavřené nádoby nevydrží dlouhodobé skladování. Neovlivněná skladováním nebo přepravou v chladu.
VOC	Maximální obsah VOC je <460 g/l.

TECHNICKÝ LIST EMPIRE

Tradiční nábytková barva / polomatná

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Během aplikace musí být natíraný povrch suchý, teplota vzduchu by měla být vyšší než +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Nenatírané povrchy: Odstraňte špinu, prach a mastnotu. Základujte s Otex.

Předtím natřené povrchy: Povrch umyjte s čistícím prostředkem Maalipesu, poté důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte popraskanou a odlupující se barvu se škrabkou a celý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Vyspravte díry a praskliny s tmelem Presto Kalustekitti nebo Lakkakitti. Pokud je třeba základujte s Otex.

APLIKACE: Před použitím obvykle není nutné Empire promíchat. Pokud potřebujete Empire promíchat například pokud jej ředíte, tak před aplikací štětcem počkejte, dokud se z barvy neudělá želatina. Při nanášení štětcem, ředte Empire s White Spirit 1050 a při aplikaci stříkáním ředte s Ruiskuohenne 1032. Aplikujte 1-2 nátěry štětcem nebo stříkáním.

POKYNY PRO ÚDRŽBU: V případě potřeby, nejdříve po 1 měsíci od natírání:

Očistěte špinavé povrchy s neutrálním čistícím roztokem (pH 6-8) s použitím měkkého kartáče, houbičky nebo čistícího hadříku. Na velmi špinavé povrchy použijte jemně zásaditý čistící roztok (pH 8-10) s použitím houbičky nebo čistícího hadříku. Povrch důkladně opláchněte.

Povrch dosáhne konečnou tvrdost a trvanlivost po 1 měsíci za normálních podmínek, proto s ním během tohoto období zacházejte opatrně. Pokud je třeba povrchy vyčistit hned po dokončení, očistěte je jemně měkkým kartáčkem nebo vlhkým čistícím hadříkem.

ÚDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ: Povrchy natřené Empire mohou být natírány stejným druhem rozpouštědlové barvy. Viz přípravu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.