

TECHNICKÝ LIST FEELINGS FURNITURE PAINT

POPIS VÝROBKU

Nízko zápachová, nežloutnoucí, vodou ředitelná, akrylátová vrchní barva.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Interiérové dřevěné obložení, dřevotřískové, dřevovláknité desky, dřevěné sokle, lišty, nábytek, skřínky, stěny, MDF desky atd. Není vhodná na natírání povrchů předtím natíraných barvami s obsahem nitrocelulózy.
- Určena na různé povrchy v interiéru, vytváří atraktivní povrch, který je odolný a snadno se čistí. Feelings Furniture Paint se dá použít také na natírání předtím základovaných kovových povrchů a na přetírání interiérových povrchů předtím natíraných vodou ředitelnými, alkydovými nebo kyselinou katalyzovanými barvami.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A a C.
KONEČNÝ EFEKT	Polomatná.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorník: Feel the color, Symphony color systém, Feel the Color 2020 a Deco Grey. Lze tónovat do barev Tikkurila.
OBJEMOVÁ SUŠINA	40%.
HUSTOTA	Přibližně 1,2 kg/l v bílém odstínu, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	8-10 m ² /l jedné vrstvě. Tenhle údaj je pouze orientační, protože skutečná vydatnost závisí od mnoha faktorů, jako například od struktury a pórovitosti povrchu a od způsobu nanášení.
DOBA SCHNUTÍ	Suchá na dotek po 1 hodině, přetíratelná po 16 hodinách. Povrch dosáhne tvrdost připravenou na použití přibližně po 23 dnech.
ŘEDIDLO	V případě potřeby ředte vodou do 5%.
APLIKACE	Štětcem s umělými štětiniemi, mohérovým válečkem, stříkáním. Konvenční stříkání: tlak 3-4 bar, tryska 1,4-1,8 mm, ředění 20-40% obj. Bezvzduchové stříkání: tlak trysky 140-160 bar, tryska 0,009"-0,013", ředění 0-5% obj. Vzduchem podporované bezvzduchové stříkání: tlak trysky 80-120 bar, tlak rozprašovacího vzduchu 1-2 bar, tryska 0,009"-0,011" - ředění 0-5 % obj.
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	Nejdřív odstraňte přebytečnou barvu z náradí. Náradí čistěte vodou ihned po ukončení natírání. Pensselipesu (čistič náradí) se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlé barvy.

TECHNICKÝ LIST FEELINGS FURNITURE PAINT

ODOLNOST	Vůči chemikáliím: odolává čistícím prostředkům a slabým rozpouštědlům jako například White Spirit. Jakékoli barevné skvrny jako například od kávy, čaje apod. se musí ihned utřít. Vůči mokrému čištění: SFS-EN 13300 třída 1, ISO 11998. Vůči světlu: nežloutne.
BALENÍ	Báze A a C: 0,9l, 2,7l.
SKLADOVÁNÍ	Skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Převážná a skladovací teplota musí být v rozmezí od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem.
VOC	(Kategorie A/d) 130 g/l (2010) feelings furniture paint obsahuje VOC max. 130 g/l.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý, okolitá teplota musí být nejméně +8°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. Relativně nižší teplota (přibližně +15°C) a vysoká vlhkost (50-70%) prodlouží dobu zpracování otevřené nádoby a usnadní aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Důkladně odstraňte prach a nečistoty z povrchu, abyste dosáhli co nejlepší přilnavosti. Nové dřevěné povrchy a povrchy z dřevovláknitých desek opatřete základním nátěrem Feelings Furniture Primer nebo Otex Adhesion Primer. Kovové povrchy základujte nátěrem Rostex Super Akva. Savé, absorbující povrchy natřete nejdříve základním nátěrem zředěným do 5-10% a po zaschnutí přebruste. Následně naneste druhou, už neředěnou vrstvu základního nátěru.

Předtím natírané povrchy: Předtím natírané povrchy vyčistěte prostředkem Maalipesu a důkladně opláchněte vodou. Odstraňte uvolňující se nátěr škrabkou a broušením zmatněte lesklé a průmyslově natírané povrchy. Odstraňte prach po broušení. Díry a trhliny zahleďte tmelem Presto Furniture Putty nebo Rapid Filler a tmelené plochy přebruste. Dřevěné povrchy základujte s Feelings Furniture Primer nebo Otex Akva, kovové povrchy základujte s Rostex Super Akva.

APLIKACE: Před použitím Feelings Furniture Paint důkladně promíchejte. V případě potřeby zředte vodou. Aplikujte 1-2 vrstvy štětcem, válečkem, natírací podložkou nebo stříkáním. Na velké plochy nanášejte mohérovým válečkem a vyrovnejte štětcem. Na práci jsou nejlepší syntetické štětce s rozvětvenými štětinami.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Čištění je možné nejdříve 1 měsíc od natírání. Špinavé povrchy čistěte jemným kartáčem, houbou nebo hadříkem a neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem. Velmi znečištěné povrchy čistěte s mírně alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem a hadříkem nebo houbou. Povrch důkladně opláchněte.

Povrch dosáhne v normálních podmínkách konečnou tvrdost a pevnost až po měsíci od natírání, proto se s natíraným povrchem musí zacházet opatrně během prvních týdnů po natírání. Pokud je potřebné povrch očistit dříve než po doporučeném čase, čistěte ho jen zlehka jemným kartáčem nebo vlhkým hadříkem.

ÚDRŽBOVÝ NÁTĚR: Povrchy natírané s Feelings Furniture Paint mohou být údržbově přetírány přímo bez použití základního nátěru. Viz Přípravu.

TECHNICKÝ LIST FEELINGS FURNITURE PAINT

Upozornění! Pokud byl pro základování použitý alkydový základní nátěr, konečná přilnavost k základnímu nátěru se dosáhne po 2 týdnech od povrchové úpravy. Během této doby se vyhněte například používání maskovací pásky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné, suché plechovky recyklujte nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy..

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný. Noste ochranné rukavice. Obsahuje 1,2-benzisothiazol 3(2H)-on (BIT). Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.