

Teho - Window Paint

Teho - Window Paint

TYP Rychleschnoucí alkyd-olejový nátěr.
VHODNOST Pro nové a dříve natřené vnější dřevěné povrchy.
PŘÍKLADY POUŽITÍ Okenní rámy, dveře, rámy, nábytek ve venkovním prostředí atd...




TECHNICKÉ ÚDAJE



Základní barvy A a C
 Barevná škála Odstíny ve vzorkovnicích Tikkurila Colour Card For Exterior Paints
 Stupeň lesku 3. Pololesklý
 Vydatnost 8–10 m²/l na jeden nátěr
 Velikosti balení 3 l, 1 l
 Ředidlo Lakový benzín 1050
 Způsob nanášení Štětcem.
 Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Natíraný povrch je suchý asi po 24 hodinách.
 Objem sušiny kolem 73% závisí na odstínu
 Hustota kolem 1,2 kg/l závisí na odstínu
 Skladování Chraňte před mrazem.
 Kód výrobku 566_6001

Teho - Window Paint

NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky nanášení	Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +5°C, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% po dobu natírání i po dobu schnutí povrchu.
Příprava	Nezatřené povrchy: Odstraňte nečistotu, plíseň a odlupující se nebo nesoudržný materiál z nenatřených dřevěných povrchů. Co nejdříve natřete základním olejem VALTTI BASE. Části, které mohou podlehnout rezavění, jako jsou hlavičky hřebíků natřete antikorozi základní barvou UNICA METAL PRIMER. Odstraňte vyteklou pryskyřici a natřete ji lakem na suky OKSALAKKA. Předtím natřené povrchy: Odstraňte popraskanou, odlupující se barvu z předtím natřených dřevěných povrchů. Umyjte špinavé a plesnivé povrchy s MOULD REMOVAL roztokem podle návodu na používání. Přebruste lesklé povrchy do matu a zabruste ostré hrany. Odstraňte prach po broušení. Holé dřevěné povrchy naimpregnujte základním olejem VALTTI BASE. Vytmelte spáry mezi okenním rámem a tabulí skla a také všechny trhlinky na povrchu s elastickým tmelem na okna (použijte takový tmel, který se dá přetírat barvou).
Natírání	Před použitím barvu dobře promíchejte. Základní nátěr naneste s TEHO barvou na okna, UNICA ADHESION PRIMER nebo s JEHU zředěnými 10% s ředidlem 1050. Barvu natírejte štětcem. Konečný vrchní nátěr naneste s neředěnou TEHO barvou na okna 1 nebo 2 dny po základním nátěru. Je-li to nutné, tak vrchní nátěr může být zředěn s ředidlem 1050. Barvu aplikujte 1–2 mm nad tabulí skla.
Čištění nástrojů	Nářadí očistěte s ředidlem 1050.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES	(kat A/d) 400 g (2007), 300g/l(2010).
KLASIFIKACE Vlivu na zdraví a bezpečnost	Hořlavý. Obsahuje: Lakový benzín  TEHO WINDOW PAINT 2
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU	Obsahuje: Hydrogenovanou těžkou ropnou frakci, tolylfluanoimid Butanonoxim. Hořlavé, nebezpečné pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Může vytvářet alergické reakce. Používat mimo dosah dětí. Dojde-li k požití vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku. Používat ve větraných místnostech nevyprazdňovat nádoby do odpadu.
PŘEVOZ	VAK/ADR -

Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.

Tikkurila s.r.o. • Minická 635 • 278 01 Kralupy nad Vltavou • Tel. +420 315 704 574 • Fax. +420 315 721 082 VAT CZ27229220 • e-mail: info.cz@tikkurila.com • www.tikkurila.cz