



## IMPRACHRON

### OSVĚDČENÁ LAZURA NA DŘEVO

Informace o výrobku	
Popis	Barevná lazura osvědčeného složení na venkovní dřevo
Charakteristika	Běžná lazura na bázi alkydových pryskyřic určená k ochranným i dekorativním barevným nátěrům venkovního dřeva. Ideální pro použití v zahradní architektuře a na dřevěných venkovních obkladech. Dokonale vsakuje do dřeva, díky čemuž je nátěr lépe odolný vůči povětrnostním vlivům. Zachovává přirozený povrch dřeva.
Výhody	modifikované alkydové pryskyřice povlak se neodlupuje snadno se nanáší vysoká přilnavost ke dřevu velká pružnost a trvanlivost nánosu reguluje vlhkost dřeva odolná povětrnostním vlivům zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva použití spolu s chemickým biocidním ošetřením velmi účinná proti biodegradaci
Použití	zahradní architektura dřevěné venkovní obklady
Barva	bezbarvý s UV filtrem, 11 transparentních odstínů, světle šedý, tmavě šedý, bílý informace o aktuálních odstínech najdete v aktuálním ceníku, katalogích / letáčích
Balení	2,5 l / 5 l / 20 l informace o aktuálních velikostech balení jsou dostupné v ceníku, katalogích, letáčích
Vlastností výrobku	
Složení	modifikované alkydové pryskyřice
Hustota (při 20 °C)	asi 0,92 kg/l
Doba schnutí	asi 12 - 24 hodin doba schnutí a možnost nanášení další vrstvy velmi závisí na druhu a opracování dřeva a podmínkách při aplikaci
Další vrstvu lze nanášet	asi po 24 hodinách
Vzhled	Pololesk
Obsah pevných látek	asi 23 % obj.
Spotřeba	10 – 15 m <sup>2</sup> /l velmi závisí na druhu, opracování dřeva a způsobu nanášení
Použití výrobku	
Způsob použití	štětec, váleček, ponořování
Pracovní postup	Povrch dřeva by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální obsah vlhkosti dřeva nesmí překročit 18 %. Zašedlé dřevo je potřeba očistit vhodným přípravkem (doporučuje se použít HOUTCLEANER), který odstraní také řasy, mech a jiné nečistoty. Dřevo použité v exteriéru vystavené biotickým škůdcům (dřevokazné houby a dřevokazný hmyz), by se mělo nejdříve ošetřit Technickou impregnací řady Koopmans. Před použitím výrobek dobře promíchejte a zkontrolujte barevný odstín. Vhodné i pro tlakově impregnované dřevo. Povrch tlakově impregnovaného dřeva by měl být broušen. Takto impregnované dřevo by mělo být pokryto dvěma vrstvami lazury. Dřevo impregnované přípravkem Technická impregnace by mělo být překryto dvěma až třemi vrstvami lazury



## IMPRACHRON OSVĚDČENÁ LAZURA NA DŘEVO

	<p>v závislosti na savosti podkladu a očekávaném konečném vzhledu. Mezi jednotlivými nánosy se kvůli lepší přilnavosti vrstvy doporučuje přebroušení smirkovým papírem o zrnitosti P120 – P180. Následná vrstva se nanáší po zaschnutí předchozí, asi po 12 až 24 hodinách.</p> <p>Produkt by měl být aplikován štětcem nebo válečkem. Výrobek je také dokonale vhodný pro impregnaci máčením.</p> <p>V případě pochybnosti kontaktujte technické oddělení distributora METRUM s.r.o. nebo zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete na <a href="http://www.koopmans.pl">www.koopmans.pl</a>.</p>
Doporučení	<p>Výrobek je připraven k použití, neředí se.</p> <p>Nemíchejte s jinými výrobky.</p> <p>Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C, vyšší než 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %.</p> <p>Nářadí po použití čistěte rozpouštědlem Nelf Professioneel Verdunner 3210 nebo lakovým benzínem.</p> <p>Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě vyšší než 5 °C).</p> <p>Datum spotřeby je uvedeno na obalu (měsíc / rok).</p>
Bezpečnostní pokyny	<p>Ochrana kůže – používejte vhodné ochranné rukavice.</p> <p>Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle.</p>
<b>Další informace</b>	
Atesty, certifikáty, dokumentace	Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce.
Dodatečná upozornění	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití produktu.</p> <p>Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobce nemá vliv na správnost použití, skladování ani přepravu výrobku, nemůže převzít odpovědnost za nesprávné použití výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.</p>
Číslo TL	5
Verze TL	4
Datum aktualizace	17. 01. 2022
Distributor:	<p>METRUM s.r.o. gen. Štefánika 1638 750 02 Přerov tel 581 728 228 <a href="http://www.metrum.cz">www.metrum.cz</a></p>