



IMPREGNEER XT

IMPREGNAČNÍ LAKOVÁ LAZURA

Informace o výrobku	
Popis	Barevná laková impregnační lazura
Charakteristika	Moderní, laková, hluboce penetrující lazura obohacená o lněný olej určena k ošetřování dřeva v exteriéru. Vytváří lesklou, velmi trvanlivou ochranu, která je vysoce odolná vůči všem povětrnostním vlivům. Kombinace modifikovaných alkydových pryskyřic a lněného oleje chrání dřevo do hloubky. Vzhledem k neobvyklé konzistenci proniká hluboko do dřeva a současně vytváří na jeho povrchu jemný a pružný povlak. Dřevo volně dýchá a nátěr se neloupe a nepraská. Dostupná v transparentních barvách, které zvýrazňují přirozenou strukturu dřeva. Ideální na ochranu zahradního nábytku, prvků zahradní architektury nebo ve venkovním truhlářství.
Výhody	ochrana dřeva až 6 let modifikované alkydové pryskyřice nátěr se neodlupuje snadno se nanáší vysoká přilnavost ke dřevu velká pružnost a trvanlivost nátěru reguluje vlhkost dřeva odolná vůči povětrnostním vlivům obtížně se smývá zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva při použití spolu s chemickým biocidním ošetřením velmi účinná proti biodegradaci
Použití	zahradní nábytek zahradní galanterie truhlářské výrobky (okna, dveře)
Barva	bezbarvá, bezbarvá s UV filtrem, 6 transparentních odstínů, tmavě šedá informace o aktuálních odstínech najdete v aktuálním ceníku, katalogích / letáčích
Balení	1 l / 2,5 l / 5 l informace o aktuálních velikostech balení jsou dostupné v ceníku, katalogích, letáčích
Vlastností výrobku	
Složení	modifikované alkydové pryskyřice
Hustota (při 20 °C)	asi 0,87 kg/l
Doba schnutí	asi 12 - 24 hodin doba schnutí a možnost nanášení další vrstvy velmi závisí na druhu a opracování dřeva a podmínkách při aplikaci
Další vrstvu lze nanášet	asi po 24 hodinách
Vzhled	pololesk
Obsah pevných látek	asi 22 % obj.
Spotřeba	15 – 20 m ² / l velmi závisí na druhu, opracování dřeva a způsobu nanášení
Použití výrobku	
Způsob použití	štetec, váleček, postřik
Pracovní postup	Povrch dřeva by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální obsah vlhkosti dřeva nesmí překročit 18 %. Zašedlé dřevo očistěte vhodným přípravkem (doporučuje



IMPREGNEER XT

IMPREGNAČNÍ LAKOVÁ LAZURA

	se použít HOUTCLEANER), který odstraní také řasy, mech a jiné nečistoty. Dřevo použité v exteriéru vystavené biotickým škůdcům (dřevokazné houby a dřevokazný hmyz), nejdříve ošetřete Technickou impregnační řadou Koopmans. Před použitím výrobek dobře promíchejte a zkontrolujte barevný odstín. Lazura je vhodná také na dřevo ošetřené tlakovou impregnací. Takový povrch přebrouste. Na připravený podklad nanášejte ve dvou vrstvách. Na dřevo ošetřené Technickou impregnační se nanáší dvě až tři vrstvy podle nasákivosti a očekávaném konečném vzhledu. Obecně se na měkké dřevo doporučuje použít tři vrstvy výrobku; v případě tvrdého dřeva stačí dvě vrstvy. Mezi jednotlivými nánosy kvůli lepší přilnavosti vrstvy proveďte přebroušení smirkovým papírem o zrnitosti P120 – P180. Následnou vrstvu nanášejte po zaschnutí předchozí, asi po 12 až 24 hodinách. Nátěry provádějte štětcem nebo válečkem. Výrobek je vhodný také pro aplikaci stříkáním. V případě pochybnosti kontaktujte technické oddělení distributora METRUM s.r.o. nebo zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete na www.koopmans.pl.
Doporučení	Výrobek je připraven k použití, neředí se. Nemíchejte s jinými výrobky. Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C, vyšší než 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %. Náradí po použití čistěte rozpouštědlem Nelf Professioneel Verdunner 3210 nebo lakovým benzínem. Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě vyšší než 5 °C). Datum spotřeby je uvedeno na obalu (měsíc / rok).
Bezpečnostní pokyny	Ochrana kůže – používejte vhodné ochranné rukavice. Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle.
Další informace	
Atesty, certifikáty, dokumentace	Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce.
Dodatečná upozornění	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití produktu. Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobce nemá vliv na správnost použití, skladování ani přepravu výrobku, nemůže převzít odpovědnost za nesprávné použití výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.
Číslo TL	10
Verze TL	4
Datum aktualizace	17. 01. 2022
Distributor:	METRUM s.r.o. gen. Štefánika 1638 750 02 Přerov tel 581 728 228 www.metrum.cz